

diransa



Polímeros para
el cuidado de pisos

Floor care polymers

Polímeros para el cuidado de pisos

Floor care polymers

Producto Product	Sólido (%) Solid (%)	TMFF (°C) MFFT (°C)	Tg (°C) Tg (°C)	pH pH	Viscos.(mPa.s) Visc.(mPa.s)	Aplicaciones Applications
POLIMEROS / POLYMERS						
THYON AKS	37	-	14	7.0	max. 600	Emulsión álcali soluble. Mejora la nivelación en la formación de la película a temperatura ambiente o por secado forzado. También usada para formular recubrimientos temporarios, álcali removibles. <i>Alkali soluble emulsion; it improves the balance in film formation at room temperature or by forced drying. Also used to formulate alkali-removable temporary coatings.</i>
THYON FC52	38	67	37	8.0	max. 100	Polímero estireno acrílico base agua, metalizado. En general utilizado para pisos de alto tránsito. Proporciona excelente brillo y elevada resistencia al desgaste. <i>Metal crosslinked water based acrylic styrene polymer. Usually used for high-traffic floors providing excellent gloss and high wear resistance.</i>
THYON FC56	38	73	51	9.5	max. 100	Polímero estireno acrílico base agua, metalizado. Mejora la resistencia al desgaste y evita la formación de manchas en presencia de agua. <i>Metal crosslinked water based acrylic styrene polymer; it improves wear resistance avoiding stain formation in the presence of water.</i>
THYON FC59	33.5	64	51	7.5	max. 50	Polímero estireno acrílico base agua, sin metalizar. En general utilizado para pisos de alta performance. Proporciona excelente brillo y evita la formación de manchas en presencia de agua. <i>Non-metal crosslinked water based acrylic styrene polymer. Usually used for high performance floors providing excellent gloss and avoiding stain formation in the presence of water.</i>
THYON FC61	38	61	50	7.5	max. 100	Polímero estireno acrílico base agua, sin metalizar. Proporciona excelente brillo y evita la formación de manchas en presencia de agua. Además se utiliza como sellador para pisos porosos. <i>Non-metal crosslinked water based acrylic styrene polymer. It provides excellent gloss avoiding stain formation in the presence of water. Also used as a porous floor sealer.</i>
THYON FC65	37.5	77	52	9.5	max. 100	Polímero acrílico base agua, metalizado. Aumenta la resistencia al desgaste y al agua y el brillo. <i>Metal crosslinked water based acrylic polymer; it increases wear resistance, water resistance, and gloss.</i>
THYON FC66	37.5	65	57	7.5	max. 1000	Polímero estireno acrílico base agua, autoreticulable. Libre de APOE. Utilizado para ceras de pisos, libres de metal. <i>Self-crosslinking water based acrylic styrene polymer. APEO free. Used for metal-free floor polishes.</i>

Producto Product	Sólido (%) Solid (%)	TMFF (°C) MFFT (°C)	Tg (°C) Tg (°C)	pH pH	Viscos.(mPa.s) Visc.(mPa.s)	Aplicaciones Applications
POLIMEROS / POLYMERS						
THYON FC70	33.5	68	43	6.5	max. 50	Polímero estireno acrílico base agua, sin metalizar. Utilizado para pisos de alto tránsito. Proporciona excelente brillo y elevada resistencia al desgaste. <i>Non-metal crosslinked water based acrylic polymer. Used for high traffic floors providing excellent gloss and high wear resistance.</i>
THYON FC94	40	43	-25	7.5	max. 100	Polímero acrílico base agua, autoreticulable. Libre de APOE. Utilizado para ceras de pisos, libres de metal. <i>Self-crosslinking, water based acrylic styrene polymer. APEO free. Used for metal-free floor polishes.</i>
DISPERSIONES DE CERAS POLIETILENICAS / POLYETHYLENE WAX DISPERSIONS						
THYON PW3	35	-	-	10.0	-	Dispersión de cera polietilénica de baja densidad. <i>Low density polyethylene wax dispersion..</i>
THYON PW7	25	-	-	10.0	-	Dispersión de cera polietilénica de alta densidad. <i>High density polyethylene wax dispersion.</i>

www.bonzon.com.ar

Producto Products	Sólidos (%) Solid (%)	Nro. Acido Acid Number	Tg (°C) Tg (°C)	Peso Molecular Molecular weight	Aplicaciones Applications
RESINAS ALCALI SOLUBLES / ALKALI SOLUBLE RESINS					
THYON SR625	99	230	116	5000	Resina acrílica sólida de peso molecular medio. Hidrosoluble en medio alcalino. Apariencia de brillo húmedo. <i>Medium molecular weight solid acrylic resin; water-soluble in alkaline media. "Wet look gloss".</i>
THYON SR630	99	215	108	9000	Resina acrílica sólida de peso molecular alto. Hidrosoluble en medio alcalino. Alto brillo. <i>High molecular weight solid acrylic resin; water-soluble in alkaline media. High gloss.</i>
THYON SR750	99	240	70	2000	Resina acrílica sólida de peso molecular bajo. Hidrosoluble en medio alcalino. Utilizada para pisos de alto tránsito y elevada resistencia al desgaste. <i>Low molecular weight solid acrylic resin; water-soluble in alkaline media. Used for high traffic floors and high wear resistance.</i>

Nota: Estas propiedades son valores típicos y no deben ser interpretadas como especificaciones.
Note: These properties are typical values and should not be interpreted as specifications.