

diransa



Productos para Revestimientos DTM

*Products for DTM*

# Productos para Revestimientos DTM

## Products for DTM

### SISTEMAS BASE AGUA / WATER BASED SYSTEMS

Producto Product	Sólidos (%) Solids (%)	TMFF (°C) MFFT (°C)	Tg (°C) Tg (°C)	pH pH	Viscosidad (mPa.s) Viscosity (mPa.s)	Aplicaciones Applications
<b>THYOSIL E1560</b>	41	30	40	7.5	< 500	<p>Polímero en emulsión recomendado para la fabricación de primers y top coat brillantes diseñados para el mercado Institucional e industrial. Permite aplicaciones Directo sobre metal. Libre de APEO.</p> <p><i>Emulsion polymer recommended for manufacturing primers and glossy topcoats which are designed for commercial, institutional, and industrial maintenance markets. Allows DTM applications. APEO free.</i></p>
<b>THYOSIL E1571</b>	50	20	25	9.0	< 500	<p>Polímero en emulsión recomendado para formular primers altamente versátiles, y "wash-primers", con buena adhesión sobre sustratos metálicos difíciles y buena resistencia a la corrosión. Excelente capacidad para ser cubierto por la mayoría de los revestimientos base solvente. Libre de APEO.</p> <p><i>Emulsion polymer recommended for formulating highly versatile primer and wash-primer, showing good adhesion to difficult metallic substrates, good corrosion resistance. Excellent ability to be top coated onto many solvent-based coating. APEO free.</i></p>

Nota: Estas propiedades son valores típicos y no deben ser interpretados como especificaciones.

Note: These properties are typical values and should not be interpreted as specifications.